



ACRO SILI- B605

RESINE D'ADHERENCE ET D'ETANCHEITE GRANULEUSES



ACRO SILI EST
UNE RÉSINE
D'ADHÉRENCE ET
D'ÉTANCHÉITÉ
POLYVALENTE
DILUABLE À L'EAU,
QUI RENFORCE
L'ACCROCHAGE DES
BÉTONS ET
MORTIERS SUR TOUS
LES SUPPORTS,
MÊME LES PLUS
LISSÉS.



**1 SEUL
PASSAGE
=
GAIN DE
TEMPS SUR LE
CHANTIER**

UTILISATIONS :

ACRO SILI adhère sur tous types de supports tels que les parpaings, la brique, les enduits, le plâtre, le bois ou le métal... ACRO SILI est compatible avec tous les liants hydrauliques. Il se mélange à l'eau de gâchage pour la fabrication de mortier colle, barbotine, ragréage, enduit et mortier de réparation, joints de maçonnerie étanches... Incorporé à l'eau de gâchage, ACRO SILI augmente l'adhérence et la résistance à l'eau. Il forme une barrière étanche contre les remontées d'humidité avant collage des sols souples. Limite la fissuration et facilite la mise en oeuvre. Appliqué en surface, il présente une rugosité élevée qui renforce l'accrochage au support et assure la durabilité de vos réparations. De par son excellente accroche, ACRO SILI mélangé à du sable se transforme en une excellente colle en pâte pour coller les matériaux sur la plupart des supports.

MODE D'EMPLOI :

Les supports doivent être sains, propres, exempts de poussière, d'huile de coffrage, de graisses ou de laitances. Eliminer les parties non adhérentes. Toujours bien mélanger avant emploi.



DILUTION / INFO TECHNIQUE :

Couche d'accrochage :

Appliquer ACRO SILI en une fine couche à la diane, à la brosse ou au rouleau et recouvrir avant séchage. Suivant la porosité du support, diluer ACRO SILI jusqu'à 1 volume pour 3 volumes d'eau. Appliquer en une couche à la brosse ou au rouleau. Mettre en oeuvre les enduits, mortiers, chapes ou dalles avant séchage de la couche d'accrochage. CONSOMMATION MOYENNE : de 4 à 6 m² au kg. litre.

Incorporation dans les liants :

Incorporer ACRO SILI non dilué à l'eau de gâchage. Augmenter la durée du malaxage de 3 minutes supplémentaires.

DOSAGES EN ACRO SILI		
INCORPORATION DANS LES...	CIMENT 35 KG	PLATRE 25 KG
ENDUITS	1.5 KG	1.25 KG
MORTIERS	1.5 KG	
CHAPES	1.5 KG	
RAGREAGES	3 KG	2 KG
CUVELAGES	4.5 KG	
ENDUITS DE PISCINE ET RESERVOIRS D'EAU	3.75 KG	

Colle en pâte :

Mélanger 1 volume d'ARIALATEX MICROBILLES avec 2 volumes de sable (utiliser de préférence un sable de faible granulométrie), mélanger jusqu'à obtention d'un mélange homogène.

COLLE EN PATE	ACRO SILI	SILICEN°0
ENDUITS	1KG	2KG

SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Etat physique : Pâteux

Conservation : Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit isolé du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.

Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur www.roga.fr

Essai préalable recommandé.

SARL ROGA - 460 Avenue Gaston Fébus - 64170 ARTIX - Tel : 05.59.60.93.80 / 05.59.53.97.33

www.roga.fr

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL
GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en oeuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

