



Graisses / Huiles  
Lubrifiants

# GV SPÉCIALE

GRAISSE MULTIFONCTIONNELLE TRÈS HAUTES PERFORMANCES



5 KG - R438  
20KG - R437



TRÈS ADHÉRENTE  
ET FILANTE

## UTILISATIONS :

Pour usage général tel que la lubrification des articulations, cardans, moyeux, roulements et paliers lisses sous fortes charges ou en présence d'eau, dans le domaine de l'agriculture, les travaux publics, les transports ou l'industrie.

GV SPÉCIALE est particulièrement recommandée pour les cas d'utilisations sévères dans l'agriculture, les travaux publics et engins de chantier, mais aussi dans l'industrie et les transports, ...

Elle convient au graissage général : articulations, cardans, moyeux, paliers et roulements fortement chargés et chauds, ainsi qu'au matériel fonctionnant en ambiance humide : eau, vapeur, boue et intempéries, ...

## MODE D'EMPLOI :

GV SPÉCIALE est une graisse très haute performance, présentant :

Des qualités remarquables permettant l'espacement des cadences de graissage.

Une adhérence exceptionnelle sur le métal.

Un pouvoir lubrifiant élevé, avec des propriétés extrême pression importantes.

Une grande résistance à l'altération et au cisaillement. Une complète insolubilité à l'eau et à la vapeur.



## DILUTION / INFO TECHNIQUE :

Températures usuelles d'utilisation : - 20°C à + 140°C

Spécifications : ISO 6743 : L-X-BD-HB2 / DIN 51502 : KP2K-20

Grade NLGI (ASTM D217) 2 - Point de goutte (°C) (IP 396) >180

Pénétration 60 coups à 25°C (ISO 2137) 265 - 295

Pénétration 100 000 coups (Worker) (ISO 2137) + 20

Viscosité huile de base à 40°C (mm<sup>2</sup>/s) (ASTM D7152) 310

4 billes soudure (Newton/kg) (DIN 51350 :4/ASTM D2596) 3200 N / 315 kg

Résistance à l'eau à 90°C (DIN 51807 :1) 1

Water Wash out à 79°C (%) (ISO 11009) <10

Emcor Eau salée (ISO 11007) ≤2-2

Emcor eau distillée (ISO 11007) 0 - 0

Wheel bearing à 105°C (g) (ASTM D1263) <2

## SÉCURITÉ D'EMPLOI :

Epaississant : Li/Ca

Texture : Lisse, filante

Couleur : Verte

Consultez notre Fiche de donnée de sécurité sur [www.roga.fr](http://www.roga.fr)

Essai préalable recommandé.

SARL ROGA - 460 Avenue Gaston Fébus - 64170 ARTIX - Tel : 05.59.60.93.80 / 05.59.53.97.33

[www.roga.fr](http://www.roga.fr)

PRODUIT A USAGE PROFESSIONNEL  
 GARANTIE : Les indications mentionnées sur nos fiches sont le résultat d'essais objectifs communiqués par nos laboratoires à titre d'information. Elles ne sauraient cependant constituer une garantie ni engagement de notre part. La manipulation et la mise en œuvre de notre produit échappant à notre contrôle, il importe à l'utilisateur de s'assurer par des essais préalables que celui-ci convient parfaitement tant qu'à l'usage auquel il le destine, tant qu'à la résistance ou à la sensibilité des supports sur lesquels il est appliqué. Par conséquent notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas de dommages ou de dégâts. Notre garantie ne saurait excéder le remplacement d'un produit reconnu défectueux dans un délai d'une année après sa livraison.

